

Fiches techniques

Enduit de rebouchage VEDO No 440

Destination	Uniquement en intérieur, pour le rebouchage des fissures, trous et inégalités sur crépi, maçonnerie et béton. Convient également à la technique artistique de modelage. Ne pas utiliser sur les sols.
Caractéristiques	Poudreux, élastique, de consistance particulièrement fine. Facilité d'application.
Composition complète	Plâtre, méthylcellulose, acide citrique, cellulose.
Préparation	Le support doit être exempt de poussières, graisses et de parties non adhérentes. Humidifier le béton avec une éponge mouillée. Egrener les supports lisses et non absorbants.
Application	Bien mélanger 2 vol. d'Enduit de rebouchage VEDO N° 440 avec 1 vol. d'eau. Ce mélange doit être utilisé dans un délai de 1 à 1,5 heure. Pour une utilisation sur une grande surface, rajouter un peu d'eau. La surface peut être lissée avec un peu d'eau à la taloche ou à l'éponge. Après le séchage, facile à égrener.
Temps de séchage	De 2 à 8 heures selon le support, l'épaisseur de l'application et la température ambiante.
Précautions d'emploi	Conserver hors de la portée des enfants.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 kg ; 5 kg ; 10 kg ; 25 kg.
Stockage	Au sec et bien fermé se conserve au minimum 5 ans.
Subsequent treatment	En finition, utiliser l'une des peintures murales de la gamme LIVOS, après application éventuelle de Sous-couche murale GRAVA N° 408. Pour les papiers peints, utiliser la Colle Papiers peints LAVO N° 535.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Dernière mise à jour 30-09-2008 09:29

[Retour](#)